

***LIQUIMETAL W high transfer
Gold, Silver and Pantone® series***

- Описание:** Жидкие готовые смесевые краски на водной основе для флексографии
Доступные оттенки: Pale gold, Rich pale gold, Rich gold Silver
PANTONE® 871 – PANTONE® 877
- Свойства:** Краски на основе пигментов размером 4 мкм для улучшенного краскопереноса и кроющей способности с высоким разрешением
- Применение:** До и после лакировальной секции
Рекомендованный анилокс: 100 – 160 л/см (250 – 400 л/in)
Объем ячеек:
 - Золото: 8 – 10 см³/м² (5,5 – 6,5 BCM)
 - Серебро: 6 – 8 см³/м² (4 – 6,5 BCM)Скорость печати: 6000 – 10000 оттиск/час
- Характеристики:** Вязкость (Ford 4 cup, 23°C): 40 – 45 с
Для регулирования вязкости можно добавлять воду
- Советы по применению:** Тщательно перемешать перед применением
Для уменьшения пенообразования:
 - Слегка снизить вязкость добавлением воды
 - Добавить 1 – 1,5% пеногасителя **Antifoaming W 4191**Для изменения времени высыхания добавить до 4% (максимальное значение):
 - Дипропиленгликоль (DPG) для снижения скорости
 - Изопропиловый спирт (IPA) для увеличения скорости
- Основы:** Мелованная бумага и картон
- Смывка:** Вода или вода + моющее средство
- Срок годности:** 6 месяцев в оригинальном не распакованном пластиковом контейнере
- Условия хранения:** Хранить при температуре 15 – 25°C. Краски чувствительны к низким температурам. Избегать замораживания, прямых солнечных лучей, избыточного нагревания или охлаждения
- Упаковка:** 25 кг
- Примечания:** Необходимо тщательно протестировать возможность дальнейшего лакирования красок.

Рекомендуем проводить предварительные испытания

Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией. Производитель не несет ответственности за успешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний.