

**LIQUIMETAL W/TC HIGH GLOSS**

**Серебро и Бронза  
Серия 7110 & Пантоны®**

<b><u>Описание:</u></b>	Краски для флексографской печати на водной основе Серебро и Бронза  Возможные оттенки : Бронза бледная 7111, Бронза бледно-насыщенная 7112, Бронза насыщенная 7113 и Серебро 7114 Пантоны® 871 - 877
<b><u>Нанесение:</u></b>	Лакировальная секция офсетной печатной машины ( <b>Tower Coating</b> )  Рекомендованный анилокс: 70 - 140 л/см Краскоперенос: 9 - 14 см <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> Скорость печати: 6000 – 10000 оттиск/час
<b><u>Характеристики:</u></b>	Вязкость (Ford 4 cup, 23°C): 35 - 45 сек  Для регулирования вязкости можно добавлять воду
<b><u>Рекомендации:</u></b>	В случае пенообразования : <ul style="list-style-type: none"><li>• Понизить вязкость (добавить воды) или</li><li>• Добавить Добавку AGENT ANTI-MOUSSE WB 4191 (1 - 1,5 %)</li></ul> В случае проблем с высыханием : <ul style="list-style-type: none"><li>• Уменьшить скорость сушки : добавить пропиленгликоль (4% максимум)</li><li>• Увеличить скорость сушки : добавить изопропиловый спирт IPA (4% максимум)</li></ul>
<b><u>Очистка:</u></b>	Вода или вода + очищающее средство
<b><u>Основы:</u></b>	Мелованные бумаги и картон
<b><u>Срок годности:</u></b>	6 месяцев в пластиковой оригинальной упаковке, герметично закрытой
<b><u>Условия хранения:</u></b>	Хранить краску вдали от прямых солнечных лучей, при температуре 15 - 20°C, избегать резкого перепада температур. Не допускать замораживания, беречь от холода.
<b><u>Фасовка:</u></b>	20 кг

**Рекомендуем проводить предварительные испытания**

Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией. Производитель не несет ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний.