

## Краска смесевая MET W Flexo Pantone

**Описание:** Металлизирующая краска на водной основе для флексографской печати

Доступные оттенки: PANTONE® 873, PANTONE® 875, PANTONE® 876

**Применение:** Флексографская печать красками на водной основе (узкофульная)

Рекомендованная линейатура анилоксового вала:	100 – 160 лин/см
Объем ячеек анилоксового вала:	8 – 10 см <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>
Скорость печати:	80 – 120 м/мин

**Характеристики:** Вязкость (воронка ВЗ-4, 23°C): 30 – 35 с  
Для регулирования вязкости можно добавить воду

**Советы по применению:** Тщательно перемешать перед применением  
Для уменьшения пенообразования:

- немного снизить вязкость добавлением воды;
- добавить 0,5 – 1% пеногасителя.

Для изменения времени высыхания добавить до 4% (максимальное значение):

- пропиленгликоль для снижения скорости высыхания;
- изопропиловый спирт для увеличения скорости высыхания.

**Запечатываемый материал:** Мелованная бумага и картон

**Очистка оборудования:** Вода или вода + моющее средство

**Срок годности:** 6 месяцев с даты производства в закрытом пластиковом контейнере

**Условия хранения:** Хранить при температуре 15 – 25°C. Очень чувствительны к низким температурам. Избегать попадания прямых солнечных лучей, замораживания и перегрева.

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАСКУ СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ!**

**Рекомендуем проводить предварительные испытания**

Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией. Производитель не несет ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний.

www.tanzor.ru office@tanzor.ru +7 (495) 734-91-67